



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)
РФ, 115114, г. Москва
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301
Тел.: +7-499-495-13-24
e-mail: info@techscorp.ru
web: www.techscorp.ru

Tech-RP

Реологическая буферная композиция

ОПИСАНИЕ

Реологическая буферная композиция представляет собой смесь модифицированных природных полимеров таких как эфиры целлюлозы и различные камеди.

ПРИМЕНЕНИЕ

Композиция **Tech-RP** предназначена для приготовления буферных растворов с высокой реологией, в которые можно вводить утяжелители для достижения нужной плотности. Приготовленные растворы очищают стенки скважины от остатков бурового и улучшают качество сцепления цементного камня с колонной.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД

Реологическая буферная композиция эффективна при концентрациях 0,2-5,0% от массы воды. Концентрацию следует подбирать под конкретную рецептуру и параметры.

ОСОБЕННОСТИ

- Буферный раствор, приготовленный из **Tech-RP** эффективно удаляет остатки бурового раствора;
- Растворы **Tech-RP** обладают высокой вязкостью, что позволяет утяжелять их с помощью минеральных утяжелителей для достижения необходимой плотности;
- Буферный раствор, приготовленный из **Tech-RP** совместим с буровыми и цементными растворами.
- Экологически безвредный продукт, относится к малоопасным веществам.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателей	Tech- RP
1. Внешний вид	Порошок от белого до кремового цвета
2. Насыпная плотность, г/см ³	0,400-0,800
3. Показатель pH 0,2% водного раствора	6,00-9,00
4. Массовая доля влаги, % не более	14,0

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Tech-RP хранят в герметично закрытой таре на поддонах, вертикально, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключая воздействие прямых солнечных лучей и влаги, вдали от источников искрообразования и органических веществ. Температура хранения не выше плюс 40°C при относительной влажности воздуха не более 70%. Несовместимо с окислителями, кислотами, щелочами.

Изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям настоящих технических условий в течение 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)
РФ, 115114, г. Москва
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301
Тел.: +7-499-495-13-24
e-mail: info@techscorp.ru
web: www.techscorp.ru

транспортировки, установленных техническими условиями. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящих технических условий

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности на продукт.